



TECHNICAL DATA SHEET

FICHA TÉCNICA

APF255 – WAX 255 APF255 – CERA DE SOJA 255

INCI NAME : Glycerine Soy Oil (100%)
CAS# : 8016-70-4
EINECS# : 232-410-2

TESTS TESTES	METHODS MÉTODOS	UNIT UNIDADES	SPECIFICATION ESPECIFICACIÓN
MELTING DROP POINT PUNTO DE GOTA	ASTM D 3954	°C	54 - 59
COLOR COLOR	VISUAL	-	IVORY Marfil
KINEMATIC VISCOSITY at 100 °C VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100 °C	ASTM D 445	cSt	9 – 15
PENETRATION PENETRACIÓN	ASTM D 1321	1/10 MM	25 - 33
APPEARANCE FORMATO	SLABS OR PELLETS Bloques o Perlas		

STORAGE / ALMACENAJE:

EN: When stored in its original packaging, in an enclosed area and protected from moisture, from extreme temperatures or contamination, this product is estimated to be stable for more than 2 years from the date of manufacture.

ES: Cuando almacenado en su embalaje original, en un ambiente seco protegido de la humedad, de temperaturas extremas y de contaminación, se estima que este producto permanezca estable al menos 2 años a partir de la fecha de fabricación.

+Ver 2.1 – 05/2023